




GROUTEX[®] PAC



Krimpvrije ondersabeling en reparatie mortel.



GROUTEX PAC

Is een krimpvrije ondersabeling, onderstop en vulmortel op cementbasis. Is ideaal om daar te gebruiken, waar geen bekisting kan en behoeft te worden gebruikt. Wordt van plastisch tot aardvochtig consistencie aangemaakt worden eenvoudig met sabel of truweel verwerkbaar.

- Heeft een kleefkracht van ca 2,5 N/mm² op beton.
- Bevat een luchtbelvormer en is bestand tegen vorst en pekel. Heeft een waterdoordringbaarheid <1mm bij een druk van 10 bar.
- Bevat geen chloriden, geen aluminium-cement en geen corrosieverwekkende stoffen. Kan ook gebruikt worden om vloeren te repareren.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Overall waar een vloeibare mortel niet geschikt is :

- Vastmetselen van brugsteunpunten.
- Dichtstoppen van een buis door een funderingsmuur.
- Openingen (uitsparingen) van ieder type voor afsluiting door vullen.
- Door vullen vast te metselen rolbanen of steunen
- Vastmetselen van buisvoegen in beton.
- Lokale reparatie van betonvloeren
- Herstel of uitvoering van nieuwe hellende deklagen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Watertoevoeging per 25 kg	Aarvochtig	2,7 lit.
	Stijfplastisch	2,8-2,9 lit.
	Plastisch	3,1 – 3,3 lit.

Korrelgrootte	0 – 2 mm
Volumevergroting bij 20°C	ca 0,5 %
Vloeimaat, 2,8 lit. water op 25 kg mortel	13 cm
Luchtbelvormer	9 %
Verwerkingstijd	60 minuten.
Beging der binding	130 minuten.
Eind der binding	200 minuten.



SPRL

ETS CHIMIQUES CLOQUETTE

BVBA

Av. Georges Truffaut 47
B-4020 Liège BELGIUM

Tél. +32(0)4 362 42 61 Fax +32(0)4 362 05 24 <http://www.cloquette.be> E-mail : cloquette@cloquette.be

Verbruik per m ³	2000 kg
Verpakking	25 kg zakken.
Houdbaarheid bij opslaan in gesloten zakken	12 maanden.

GROUTEX PAC stijfplastisch aangemaakt :

25 kg GROUTEX PAC MET 2,8 l WATER	DRUKSTERKTE N/MM ²	BUIGTREKSTERKE N/MM ²
	bij 20°C N/mm ²	bij 20°C N/mm ²
18 uur	35	6
24 uur	50	6,5
3 dagen	64	7
7 dagen	70	9
28 dagen	80	10

VERWERKINGVOORSCHRIFTEN

Vorbereiding

Oppervlakte moet schoon zijn, verwijder losse stukken beton, vuil, cemethuid, olie-en vetresten.

Indien mogelijk het betonoppervlak ruw en nat maken, het water wat is blijven staan verwijderen.

Mengen

GROUTEX PAC kan in het algemeen in de meeste typen mengers gemengd worden, toch wij geven de voorkeur aan een dwangmenger. Vul de menger met de totale hoeveelheid benodigde water (het liefst leidingwater) voeg de mortel toe en laat de mortel afhankelijk van het type menger 3 – 5 minuten mengen, totdat een homogeen, glad en klontvrij mengsel is verkregen.

Bij een hoge buitenluchttemperatuur kan de benodigde hoeveelheid water wat groter zijn.

Aanbrengen

Door de middel van voegspijker, troffel of sabel.

Nabehandeling

Het te snel uitdrogen door wind en zon moet voorkomen worden. Morteloppervlak afdekken met plastic folie, natte zakken of behandelen met curing-compound.

Op verzoek, kan Groutex Pac in de volgende korrelgrootten geleverd worden :
0 – 1 mm, 0 – 3 mm, 0 – 8 mm.

GROUTEX PAC is ook herstelbaar met andere typen Cement.

Deze technische steekkaart is gebaseerd op jarenlange ervaring en onerzoekingen. Niettemin is het ons niet mogelijk enige verantwoordelijkheid voor de verkregen resultaten te aanvaarden, omdat wij geen invloed kunnen uit oefenen op de bouwplaatssomstandigheden en de uitvoering van de werken. Wij stellen daarom voor om voorafgaandelijk proeven uit te voeren, teneinde de geschiktheid van het produkt voor de beoogde toepassing te gaan. UPDATE 07/2009

