



# MULTIFIX<sup>®</sup> RAPIDE



## Gebrauchsfertiger schnell bindender Zement.

### EIGENSCHAFTEN

- **MULTIFIX RAPIDE** ist besonders sinnvoll für dringende Installationsarbeiten, Reparaturarbeiten und Abdichtungsarbeiten.
- Multifix rapide ist chlorfrei, enthält keine korrosionsfördernden Bestandteile und reduziert Ausblühen und Verfärbungen.
- Für innen und außen Anwendungen.

### ANWENDUNGSGEBIETE

Geeignet für alle dringenden Bauausführungen : schnell abbindende Reparaturen, provisorische und dauerhafte Dichtungsarbeiten, wie zum Beispiel :

- Montagearbeiten, Elektro- oder Sanitärinstallationen.
- Schließen von Löchern, punktueller Einfügen, Wasserlecks, Wasserverschlüsse.
- Verschiedene Reparaturen (Brücken, Balkone, Brüstungen, Treppen, usw..).
- Versiegelungen und Verankerungen.
- Befestigungen von Barrieren, Pflöcken, Toren, Zäunen...
- Schnelle Befestigung von Beschilderungsrückstrahlerplatten.
- Zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten im Fertigbau.

### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Alle gesunden und widerstandsfähigen Trägermaterialien sind annehmbar, um eine feste und solide Verankerung zu gewährleisten. Entfernen Sie alle bröseligen und lose Teile.

Den Untergrund vorher anfeuchten.

Konsultieren Sie uns, wenn auf Gipsuntergrund gearbeitet werden soll.



## VERARBEITUNG

Geben Sie Multifix rapide in einem Verhältnis von 25 bis 30 % ins Wasser, also ¼ Liter Wasser für 1 kg **MULTIFIX RAPIDE**.



Man darf jeweils nur eine solche Menge anrühren, die während höchstens 3 Minuten Arbeitszeit verarbeitet werden kann. Nach dieser Frist kann die Mischung, die angezogen hat, nicht mehr benutzt werden.

Die endgültige Abbindung erreicht man im Verhältnis zur herrschenden Außentemperatur sowie der Temperatur des Mischwassers und des Untergrundes nach ungefähr 10-15 Minuten.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DRUCKFESTIGKEIT	BIEGEZUGFESTIGKEIT
+ 20°C	> 34	> 6,5
+5°C	> 58	> 7,5

## REPARATUR VON WASSERLECKS

In diesem Fall empfiehlt es sich, so wenig wie möglich Wasser zu benutzen, um **MULTIFIX RAPIDE** anzurühren.

Man bringt sofort den plastisch angerührten Mörtel auf die zu reparierende Stelle auf. Der Mörtelmuss während seiner Erwärmung und bis zur einer Aushärtung gehalten werden.

## PRÉPARATION DU PRODUIT UTILISÉ EN MORTIER

Sand, Quarzsand, Grobsand kann **MULTIFIX RAPIDE** beigeführt werden, um einen Mörtel zu erhalten. Je nach den Bauarbeiten kann von 1 bis 2 mal (im Gewicht) zugefügt werden. (uns aufsuchen). Mit Zugabe von Sand wird die Abbindung verzögert.

## VERPACKUNG

- Säcke von 25 kg 48 x 25 kg auf Palette mit Plastikhülle.
- Säcke von 15 kg 33 x 15 kg auf Palette mit Plastikhülle.
- Säcke von 5 kg 72 x 5 kg auf Palette mit Plastikhülle.

## LAGERUNG

**MULTIFIX Rapide** muss an einem trockenen Ort gelagert werden und ist ungefähr 6 Monate lang haltbar.

## GESUNDHEITSMASSNAMHE

**R** : 36/37/38

**S** : 02 - 24/25 - 26 - 37 - 46

*Diese technischen Angaben sind das Ergebnis von Forschung und langer Erfahrung. Sie begründen gleichwohl keine Haftung unsererseits, denn der Erfolg ist nur dann sicher, wenn alle Besonderheiten eines jeden Einzelfalles berücksichtigt werden. Wir empfehlen, vorher Versuche zu unternehmen, um zu ermitteln, ob das Produkt für den beabsichtigten Zweck auch geeignet ist. UPDATE 02/2010*



**ETS CHIMIQUES CLOQUETTE** B.V.B.A. Av. Georges Truffaut 57  
B-4020 Liège BELGIUM  
Tél. +32(0)4 362 42 61 Fax +32(0)4 362 05 24 <http://www.cloquette.be> E-mail : [cloquette@cloquette.be](mailto:cloquette@cloquette.be)