



# MULTIFIX<sup>®</sup>

# RAPIDE



## Ciment à prise rapide.

### CARACTERISTIQUES

- **MULTIFIX Rapide** se présente sous la forme d'une poudre grise, exempte de chlore, sans agent favorisant la corrosion.
- **MULTIFIX Rapide** ne provoque pas d'efflorescences.
- Usage intérieur et extérieur.

### DOMAINES D'APPLICATION

En général, utile pour les travaux urgents d'installation, de réparation et d'étanchéité provisoire ou durable, par exemple :

- Travaux de montage, d'installations électriques ou sanitaires,
- Rebouchages, jointoiements ponctuels, bouchons contre fuites d'eau,
- Réparations diverses (ponts, balcons, balustrades, escaliers etc...),
- Scellements et ancrages,
- Fixation de barrières, anti-bruits, pieux, portails, clôtures ...
- Fixation rapide de panneaux cataphotes de signalisation,
- Usages multiples en préfabrication.

### RESISTANCES MECANIQUES DU PRODUIT PUR

+ 20°C	Résistance à la compression en N/mm <sup>2</sup>	Résistance à la flexion/traction en N/mm <sup>2</sup>
10 minutes	3,3	0,5
30 minutes	6,4	1,9
60 minutes	8,2	2,0
1 jour	22,0	4,6
7 jours	36,0	9,9
28 jours	42,0	10,7



## PRÉPARATION DU SUPPORT

Tous les supports sains et résistants sont admis pour assurer un ancrage ferme et solide. Enlever toutes les parties friables et/ou huileuses.

Humidifier le support au préalable et protéger des effets du vent et/ou de la chaleur pour l'application en surface.

Ne pas appliquer le **MULTIFIX Rapide** sur du plâtre.

## PRÉPARATION DU PRODUIT UTILISÉ PUR

Ajouter **MULTIFIX Rapide** dans l'eau jusqu'à obtention de la consistance souhaitée.



On ne préparera chaque fois qu'une quantité correspondant à **env. 3 minutes** de temps de travail maximum. Ce délai passé, le mélange faisant prise ne peut plus être utilisé.

La prise finale est obtenue au bout de **10-20 minutes** environ suivant la température extérieure, ainsi que celle de l'eau de gâchage et celle du support.

## PRÉPARATION DU PRODUIT UTILISÉ EN MORTIER

Ajouter du sable rude (Lommel, Rhin, Quartz) dans des proportions pouvant varier d'une part de **MULTIFIX Rapide** pour une part de sable jusqu'à 2 parts, suivant le genre de travail à exécuter (nous consulter).

La prise est légèrement retardée par l'ajout de sable.

## CONDITIONNEMENT

- Sacs de 25 kg                      palettes de 1200 kg    (48 x 25 kg).
- Seaux de 15 kg                    palettes de 495 kg    (33 x 15 kg).
- Seaux de 5 kg                     palettes de 360 kg    (72 x 5 kg).

## STOCKAGE

**MULTIFIX Rapide** peut être stocké dans un endroit sec et se conserve env. 6 mois en sacs et 12 mois en seaux.

## MESURES SANITAIRES

Se référer à la fiche de sécurité pour plus de détails.

**Phrases R** : 36/37/38

**Phrases S** : 02 - 24/25 - 26 - 37 - 46

*Cette notice technique résulte des recherches et d'une longue expérience. Toutefois, elle ne saurait engager notre responsabilité, car le succès n'est assuré que si l'on a tenu compte de toutes les particularités de chaque cas. Nous recommandons d'effectuer des essais préliminaires afin de déterminer si le produit convient à l'application envisagée. UPDATE 07/2011*



SPPL

**ETS CHIMIQUES CLOQUETTE**

BVBA

Av. Georges Truffaut 57  
B-4020 Liège BELGIUM

Tél. +32(0)4 362 42 61 Fax +32(0)4 362 05 24 <http://www.cloquette.be> E-mail : [cloquette@cloquette.be](mailto:cloquette@cloquette.be)

