



MULTIFIX[®]

RAPIDE



Ciment à prise rapide.

CARACTERISTIQUES

- **MULTIFIX Rapide** se présente sous la forme d'une poudre grise, exempte de chlore, sans agent favorisant la corrosion.
- **MULTIFIX Rapide** ne provoque pas d'efflorescences.
- Usage intérieur et extérieur.

DOMAINES D'APPLICATION

En général, utile pour les travaux urgents d'installation, de réparation et d'étanchéité provisoire ou durable, par exemple :

- Travaux de montage, d'installations électriques ou sanitaires,
- Rebouchages, jointoiements ponctuels, bouchons contre fuites d'eau,
- Réparations diverses (ponts, balcons, balustrades, escaliers etc...),
- Scellements et ancrages,
- Fixation de barrières, anti-bruits, pieux, portails, clôtures ...
- Fixation rapide de panneaux cataphotes de signalisation,
- Usages multiples en préfabrication.

RESISTANCES MECANIKES DU PRODUIT PUR

+ 20°C	Résistance à la compression en N/mm ²	Résistance à la flexion/traction en N/mm ²
10 minutes	3,3	0,5
30 minutes	6,4	1,9
60 minutes	8,2	2,0
1 jour	22,0	4,6
7 jours	36,0	9,9
28 jours	42,0	10,7



PRÉPARATION DU SUPPORT

Tous les supports sains et résistants sont admis pour assurer un ancrage ferme et solide. Enlever toutes les parties friables et/ou huileuses.

Humidifier le support au préalable et protéger des effets du vent et/ou de la chaleur pour l'application en surface.

Ne pas appliquer le **MULTIFIX Rapide** sur du plâtre.

PRÉPARATION DU PRODUIT UTILISÉ PUR

Ajouter **MULTIFIX Rapide** dans l'eau jusqu'à obtention de la consistance souhaitée.



On ne préparera chaque fois qu'une quantité correspondant à **env. 3 minutes** de temps de travail maximum. Ce délai passé, le mélange faisant prise ne peut plus être utilisé.

La prise finale est obtenue au bout de **10-20 minutes** environ suivant la température extérieure, ainsi que celle de l'eau de gâchage et celle du support.

PRÉPARATION DU PRODUIT UTILISÉ EN MORTIER

Ajouter du sable rude (Lommel, Rhin, Quartz) dans des proportions pouvant varier d'une part de **MULTIFIX Rapide** pour une part de sable jusqu'à 2 parts, suivant le genre de travail à exécuter (nous consulter). La prise est légèrement retardée par l'ajout de sable.

CONDITIONNEMENT

- Sacs de 25 kg palettes de 1200 kg (48 x 25 kg).
- Seaux de 15 kg palettes de 495 kg (33 x 15 kg).
- Seaux de 5 kg palettes de 360 kg (72 x 5 kg).

STOCKAGE

MULTIFIX Rapide peut être stocké dans un endroit sec et se conserve env. 6 mois en sacs et 12 mois en seaux.

MESURES SANITAIRES

Se référer à la fiche de sécurité pour plus de détails.

Phrases R : 36/37/38

Phrases S : 02 - 24/25 - 26 - 37 - 46

Cette notice technique résulte des recherches et d'une longue expérience. Toutefois, elle ne saurait engager notre responsabilité, car le succès n'est assuré que si l'on a tenu compte de toutes les particularités de chaque cas. Nous recommandons d'effectuer des essais préliminaires afin de déterminer si le produit convient à l'application envisagée. UPDATE 07/2011



SPRL

ETS CHIMIQUES CLOQUETTE

BVBA

Av. Georges Truffaut 57
B-4020 Liège BELGIUM

Tél. +32(0)4 362 42 61 Fax +32(0)4 362 05 24 <http://www.cloquette.be> E-mail : cloquette@cloquette.be

