

SABA Primer H17

Primer für poröse Untergründe

Beschreibung

SABA Primer H17 ist ein 2-Komponenten-Epoxy-Primer für poröse Untergründe.

Anwendungsgebiete

SABA Primer H17 ist geeignet für die Vorbehandlung von porösen Untergründen vor der Verwendung von SABA Polysulfid-Dichtstoffen/-Beschichtungen.

Vorteile

- sehr gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Lösungsmittel, Säuren und Basen
- erfüllt EN 14188-4

Verarbeitung

Zur Verarbeitung fordern Sie bitte unsere marktbezogenen Infoblätter auf www.saba.nl an.

Das möglichst schnelle Verschließen der Verpackung nach dem Gebrauch wirkt sich positiv auf die Verarbeitungseigenschaften und die Haltbarkeit des Produkts aus.

Technische Daten

	Komponente A	Komponente B
Basis	Epoxid	Amin
Viskosität bei 23 °C (EN 12092)	wasserdünn	wasserdünn
Dichte	ca. 1.010 kg/m ³	ca. 900 kg/m ³
Feststoffgehalt	ca. 45%	ca. 30%
Flammpunkt	ca. +12 °C	
Lösungsmittel	Gemisch aus Aromaten und Estern	
Abluftzeit (Minimum)	30 Minuten	
Offene Zeit (Maximum)	6 Stunden	
Verarbeitungszeit	ca. 2 - 3 Stunden	
Verbrauch	ca. 150 g / m ²	
Verarbeitungstemperatur	mindestens +5 °C, höchstens +30 °C	
Lagertemperatur	mindestens +5 °C, höchstens +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	mindestens -40 °C, höchstens +120 °C	

Bestellinformationen

Verpackung	Set (Komponente A und B)		
Inhalt	500 ml (Verpackung 6 Stück)	900 ml (Verpackung 6 Stück)	4 Liter (Verpackung 1 Stück)
Farbe	hellgelb		
Artikelnr.	100324 AFL	100324 AFH	100324 ABG
Haltbarkeit	18 Monate (in ungeöffneter Verpackung)		

Andere Verpackungen und Farben auf Anfrage lieferbar. Bei Großverpackungen kann die Haltbarkeit abweichen.

Sicherheitsinformationen

Für weitere Sicherheitsinformationen verweisen wir auf das entsprechende SABA Sicherheitsdatenblatt.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postfach 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31(0)315 65 89 99 F +31(0)315 65 89 89 E info@saba.nl www.saba.nl



Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.