

Primaire spécial sans solvant prêt à l'emploi et améliorant l'adhérence pour l'étanchéité des constructions, applicable sur supports minéraux

Brevet allemand P 41 03 773.1-09 – Etanchéité des constructions

Propriétés

IMBERAL® Aquarol 10D est un agent d'apprêt teinté rouge ayant une action chimique et physique, et adapté spécialement aux hautes exigences de la technique d'étanchéité moderne.

Lie la poussière (usure, poussières de ciment et de quartz) adhérant à la surface minérale du matériau de construction. Renforce les surfaces des matériaux de construction par des liaisons silicatiques et constitue un support portant pour les étanchéités ultérieures.

Réduit le pouvoir absorbant du support par une hydrophobisation de la zone des surfaces et empêche le risque de déplacement vers l'arrière de l'étanchéité par l'eau.

- Hydrophobe
- Consolidant
- Brossable, roulant et injectable
- Breveté

Applications

IMBERAL® Aquarol 10D comme apprêt spécialement pour les revêtements épais mono- et bicomposants en bitume, pour les revêtements conventionnels en bitume ainsi que pour les badigeons d'étanchéité flexibles comme INTRASIT® 1KFlex 54Z, INTRASIT® Poly-C1 54Z/-C2 55Z et IMBERAL® RSB 55Z.

Domaines d'application:

- Surfaces sèches et légèrement humides à titre provisoire
- Supports minéraux absorbants
- Surfaces horizontales et verticales

Données techniques

Emballage	Bidon PE
Récipient	20 kg / 5 kg
Conditionnement	24 / 60 réc./pal.
Température d'application	+5 °C à +35 °C
Teinte de contrôle	rouge
Stockage	à l'abri du gel et au frais, 12 mois

Quantité nécessaire

Selon le pouvoir d'absorption du support	0,15 - 0,25 kg/m ²
--	-------------------------------



Préparation du support

Les supports doivent être absorbants, rigides, portants et sans éléments épars.

Le support peut être légèrement humide.

Nettoyer les saillies de la base. Retirer les couches de frittage et les impuretés.

Mode d'utilisation

DIN 18195 - Etanchéités de construction

DIN 1053 - Exécution de maçonnerie

Respecter la directive pour l'exécution et la planification de composants en contact avec la terre dotés de revêtements épais au bitume en plastique modifié.

1. Appliquer **IMBERAL® Aquarol 10D** sur le support au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Sur les surfaces fortement poussiéreuses, nous conseillons l'application à la brosse ou au balai afin d'obtenir une bonne liaison de la poussière.
2. L'étanchéité à couche épaisse peut déjà être appliquée lorsque l'apprêt a commencé à sécher à qualité mate humide. Les temps de séchage prolongés n'ont aucune influence négative sur l'adhérence.
3. Nettoyer les outillages (pistolet) immédiatement à l'eau après leur emploi.
4. En cas de retouche de l'apprêt avec des revêtements visibles, il convient d'utiliser **IMBERAL® Aquarol 10A** blanc.

Les systèmes de produits de hahne

IMBERAL® S100 90B

IMBERAL® 2K 20B

IMBERAL® 2K-D 20B

IMBERAL® RSB 55Z

INTRASIT® Poly-C1 54Z

INTRASIT® Poly-C2 55Z

IMBERAL® Emuflex 20B

INTRASIT® 1KFlex 54Z

ÖKOPLAST® 1K 20B

ÖKOPLAST® 2K 20B

Mise en garde

- Protéger les composants avoisinants contre les éclaboussures et le brouillard de pulvérisation.

Composants

Mastics organiques et anorganiques, agent hydrophobe, agent de mouillage, colorant

Sécurité au travail / Recommandations

Le produit est alcalin. Observer les mesures d'hygiène et de précaution habituelles lors de la manipulation de produits chimiques. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement soigneusement à l'eau et consulter un médecin. Porter des vêtements de protection appropriés.

Traitement des déchets

Se reporter à la réglementation en vigueur.

Fabricant

Heinrich Hahne GmbH & Co KG

Heinrich-Hahne-Weg 11

D-45711 Datteln

Ces informations sont le produit d'importants examens et de nombreuses expériences pratiques. Elles ne sont pas valables pour tous les types d'application. C'est pourquoi nous recommandons d'effectuer des tests d'application. Ces informations sont valables sous réserve de modifications techniques dans le cadre du développement de nos produits et selon nos conditions générales de ventes. Dernière mise à jour : 6.2014